

KRUUSE Sacryl

Multifilament, örgü: Kolay tutuş ve güvenli düğüm
Sentetik: Minimal doku reaksiyonu
Kaplı: Kolay düğüm atabilmek ve doku içinden düzgün geçiş sağlamak için
Emilebilir: Hidroliz yoluyla
KRUUSE Sacryl, örgülü ve kaplı multiflament sentetik bir ipliktir, Poliglaktin 910'dan üretilmiştir.

Poliglaktin 910 iplikler, dünya çapında en çok kullanılan örgülü ve kaplı sentetik emilebilir ipliklerdir. Üstün özellikleri nedeniyle bu iplik, çoğu uygulamada katgüt ipliklerin yerini almıştır. Kullanımında, KRUUSE Sacryl'in antijenik olmadığı ve emilim süreci boyunca sadece hafif doku reaksiyonu oluşturduğu tespit edildi.

Emilim:
- Komple emilim yaklaşık 56-63 gün sürer
- Hidroliz yoluyla gerçekleşir

Kimyasal kompozisyon:
- KRUUSE Sacryl, Poliglaktin 910'dan üretilmiştir. (90% Glikolid ko-polimeri ve 10% L-laktid)

İplik Mukavemeti:
- 14 günden sonra %70 kalır
- 21 günden sonra %50 kalır (6-0 ve daha büyük)
- 21 günden sonra %40 kalır (7-0 ve daha küçük)
- 28 günden sonra %25 kalır
- Komple emilim yaklaşık 56-63 gün sürer

Renk:
- Mor ve boyasız

Endikasyonlar:
KRUUSE Sacryl iplikler, emilebilir ipliklerin endike olduğu yumuşak dokularda ve ligatürde kullanılır:
- Subkutanöz dokunun dikişi
- Fascia
- Eklem kapsulası
- Kaslar
- Uterus ve gastrointestinal operasyon
- Vasküler operasyon
- Oftalmik operasyon

Kontraendikasyonlar:
- Kalıcı destek gerekli olduğunda

Skala:
- USP 8-0 ile 2 arası
- EP 0.4 ile 5 arası

Sterilizasyon metodu:
- Etilen oksit




Paket:
- 18'li kutular







KRUUSE Sacryl

İğne şekli	İğne uzunluğu mm	USP	EP	Uzunluk - cm	İplik rengi	Kutu adedi	Kat. No
3/8 mikrospatül 	6.5	8-0	0.4	30	Mor	18	E2314
3/8 ters keskin 	13	6-0	0.7	45	Mor	18	E2313
	16	5-0	1	45	Mor	18	E2310
	19	4-0	1.5	70	Mor	18	E2303
	24	3-0	2	70	Mor	18	E2296
	30	2-0	3	70	Mor	18	E2294
	30	0	3.5	70	Mor	18	E2280
	36	1	4	70	Mor	18	E2286
	80	2	5	140	Mor	18	E2586
1/2 ters keskin 	24	3-0	2	70	Mor	18	E2559
	36	2-0	3	70	Mor	18	E2295
	40	0	3.5	70	Mor	18	E2284
	48	1	4	90	Mor	18	E2288
	48	2	5	90	Mor	18	E2289